


ETK KERAMPLATTE Lastre isolanti ad alta densità in fibra policristallina 		ETK KERAMPLATTE 164	ETK KERAMPLATTE 173	ETK KERAMPLATTE 182	ETK KERAMPLATTE 191	ETK KERAMPLATTE 209
Temperatura di Classificazione	°C	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
Temperatura d'esercizio continua	°C	1.550	1.650	1.750	1.800	1.800
Densità	Kg/m ³	300 - 350	350 - 400	400 - 500	500 - 600	700
Ritiro lineare dopo 24h 1500 °C 1600 °C	%	- 0,55 - 1,00	- 0,50 - 0,75	- 0,25 - 0,50	- 0,20 - 0,25	- 0,20 - 0,25
Resistenza a compressione	MPa	0,25 - 0,60	0,25 - 0,60	0,30 - 0,75	0,50 - 0,85	0,50 - 0,85
Conducibilità Termica 400 °C 600 °C 800 °C 1000 °C 1200 °C	W/mK	0,08 0,10 0,13 0,16 0,19	0,08 0,11 0,13 0,15 0,19	0,08 0,12 0,14 0,17 0,20	0,08 0,09 0,12 0,15 0,19	0,08 0,09 0,12 0,15 0,19
Perdita al fuoco	%	6	7	8	8	8
Analisi Chimica Al ₂ O ₃ SiO ₂	%	60,0 - 65,0 33,0 - 38,0	65,0 - 75,0 23,0 - 33,0	75,0 - 80,0 18,5 - 23,5	80,0 - 85,0 14,0 - 19,0	80,0 - 85,0 14,0 - 19,0