



RULLO CERAMICO ETK

	Unità	ETK 60	ETK 90SS	ETK 65NG	ETK REINFORCED	ETK MULTIREINFORCED
Zona di applicazione	/	Precottura	Cottura	Cottura	Cottura lastre	Cottura spessorati e lastre
Colore	/	Blu	Arancio	Verde	Oro	Viola
Temperatura massima	°C	1280	1350	1350	1350	1370
AL2O3 Contenuto	%	≥76	≥81	≥81	≥83	≥85
Assorbimento Acqua	%	≤9	≤8.5	≤8.5	≤7.4	≤7
Resistenza a flessione	MPa	≥45	≥51	≥60	≥68	≥70
Shock termico		Molto buono	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Ottimo
Refrattarietà	°C	≥1750	≥1800	≥1800	≥1800	≥1820



DIAMETRI STANDARD

Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)
65--80	3000--5000	40	2000--3500
60	2700--5000	36	2000--3300
54	2700--5000	35	2000--3200
50	2400--4600	33.7	1800--3100
45	2200--3800	32	1800--3100
42	2200--3800	20-31	1600--3100

