

DURALCO 4460**Resina a bassa viscosità per applicazioni fino a 315°C****Istruzioni d'uso :**

1. Unire 100 parti di resina (resin) con 80 parti di induritore (hardener) misurati in peso.
2. Mescolare solamente il quantitativo che si pensa di utilizzare.
3. Mescolare molto bene e a lungo fino a ottenere un composto omogeneo.
4. Stendere il composto e quindi scaldare a 121°C (250°F) per 4 ore di modo da realizzare un primo indurimento.
5. Per avere il massimo della resa è necessario realizzare un ulteriore riscaldamento per altre 2 ore alla temperatura di 176°C (350°F).
6. Qualora la resina dovesse operare a condizioni di impiego severe si raccomanda una terza polimerizzazione scaldando per 16 ore a 232°C (450°F)
7. Indossare sempre guanti , occhiali e maschera di protezione.
8. Questo kit è da utilizzarsi entro 6 mesi dalla data di consegna .
9. Peso netto resina : 475 g e peso netto induritore : 400 g

**SITECER
SUPERIOR
CERAMICS**