

DURALCO 4461 Resina a bassa viscosità per applicazioni fino a 260°C

Istruzioni d'uso :

1. Mischiare 100 parti di resina (resin) con 17 parti di induritore (hardener) misurati in peso.
2. Mischiare solamente il quantitativo che si pensa di utilizzare.
3. Mescolare molto bene e a lungo fino a ottenere un composto omogeneo.
4. Applicare e lasciar indurire il composto.
5. Per l'indurimento lasciare asciugare per 24 ore a temperatura ambiente.
6. Per avere il massimo della resa è possibile, dopo le prime 24 ore, scaldare per altre 4 ore alla temperatura di 125°C.
7. Indossare sempre guanti , occhiali e maschera di protezione
8. Da utilizzarsi entro 6 mesi dalla data di consegna .
9. Peso netto resina : 475 g e peso netto induritore : 90 g (kit da 1 pinta USA = 0,47 litri)

