

**DURALCO 4701 – adesivo e composto colabile per applicazioni fino a 315°C**

**Istruzioni d'uso:**

- 1. Rammollire il composto scaldandolo a circa 35 / 50°C.**
- 2. Mischiare molto bene e a lungo fino a ottenere un impasto di consistenza cremosa.**
- 3. Applicare su superfici perfettamente asciutte , pulite e sgrassate.**
- 4. Dopo averlo steso , riscaldare per 1 – 2 ore a minimo 135°C.**
- 5. Per ottenere il massimo delle proprietà è necessario scaldare ulteriormente per 1 - 2 ore continuative alla temperatura di 180°C.**
- 6. Da utilizzare entro 6 mesi dalla data di consegna .**
- 7. Peso del kit da ½ pinta pari a circa 280 g .**
- 8. Da impiegarsi entro 45 giorni dalla consegna se conservato a 20°C . La durata di conservazione può essere allungata mediante refrigerazione .**
- 9. Indossare sempre durante la manipolazione mascherina protettiva , guanti protettivi , occhiali protettivi e indumenti protettivi .**
- 10. Prodotto per uso industriale.**