

DURALCO 4703 Resina adesiva rivestimento per applicazioni fino a 650°F

Istruzioni d'uso :

1. Mischiare 100 parti di resina (RESIN) con 22 parti di induritore (HARDENER) misurati in peso.
2. Unire nella mescola solamente il quantitativo che si pensa di utilizzare.
3. Mescolare molto bene, lentamente e a lungo fino a ottenere un composto omogeneo.
4. Raschiare i bordi del barattolo laddove il composto ottenuto potrebbe essere non uniformemente amalgamato.
4. Scaldare inizialmente a 50°C per facilitare la mescola.
5. Successivamente riscaldare per 4 ore a 120°C.
6. Poi ancora riscaldare altre 2 ore a 175°C.
7. Per ottenere il massimo della resa, come ultimo passaggio è necessario riscaldare per altre 16 ore a 230°C.
8. Durante la preparazione e l'applicazione usare sempre mascherina, occhiali e guanti protettivi.
9. Da utilizzarsi entro 6 mesi dalla data di consegna.

