



RESBOND 903 HP Adesivo a base Allumina per applicazioni fino a max 1650°C

Istruzioni d'uso :

1. Mischiare molto e accuratamente il preparato nel fustino fino a ottenere un composto di consistenza cremosa.
2. Stendere sulle superfici da incollare che devono essere pulite , senza grassi oppure olii e possibilmente irruvidite , non lisce per un migliore aggrappaggio dell'adesivo.
3. Scaldare l'adesivo dopo averlo steso per minimo 2 ore a 120°C.
4. Quindi poi scaldare per altre 4 ore a 400°C.
5. Qualora si volesse stendere l'adesivo con il pennello , è possibile diluire con acqua nella misura del 1% , al massimo 2 % .
6. A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.