

DURABOND 950FS stucco adesivo a base Alluminio per applicazioni fino a T max 650°C

Istruzioni d'uso :

1. Mischiare molto bene e ripetutamente la polvere metallica prima di estrarla dal fustino.
2. Unire e miscelare 100 parti di polvere (powder) con 60 parti di legante (binder) misurata in peso .
3. Lasciar asciugare per minimo 24 ore a temperatura ambiente
4. Dopo le prime 24 ore di essiccazione è necessario riscaldare per 2 ore a 100°C.
5. Successivamente riscaldare per altre 2 ore a 300°C per migliorare la resistenza meccanica dello stucco adesivo.
6. Applicare su superfici esenti da grassi , senza oli e perfettamente pulite .
7. Durante l'impiego indossare sempre i guanti , gli occhiali e la mascherina di protezione .
8. Da utilizzare entro sei mesi dalla data di consegna.
9. Peso netto polvere : 0,5 Kg circa
10. Peso netto legante : 0,3 Kg circa
11. Prodotto per solo uso industriale



**SITECER
SUPERIOR
CERAMICS**