

DURABOND 952FS stucco e adesivo a base Nickel per applicazioni a 1110°C

Istruzioni d'uso :

1. Mischiare molto bene e ripetutamente prima di estrarre dal fustino.
2. Unire e miscelare 100 parti di polvere (powder) con 120 - 140 parti di legante (binder) per peso .
3. Lasciare essiccare per minimo 24 ore a temperatura ambiente
4. Quindi è necessario scaldare per 2 ore a 100°C.
5. Successivamente scaldare per altre 2 ore a 300°C per migliorare la resistenza meccanica dello stucco.
6. Se usato con cartuccia è necessario mischiare 100 parti di polvere con 45 parti di legante (per peso)
7. Applicare su superfici esenti da grassi , senza olii e perfettamente pulite .
8. Da utilizzarsi entro 6 mesi dalla data di consegna.

