

DURABOND 954FS adesivo metallico a base Acciaio Inox per applicazioni fino a 1100°C

Istruzioni d'uso :

1. Mischiare molto bene e ripetutamente la polvere prima di estrarla dal fustino.
2. Unire e miscelare 100 parti di polvere (powder) con 25-28 parti di legante (binder) misurati per peso .
3. Applicare il composto cremoso così ottenuto e lasciar asciugare per minimo 24 ore a temperatura ambiente.
4. Quindi poi è necessario scaldare per 2 ore a 100°C.
5. Terminato il primo ciclo di riscaldamento , bisogna scaldare per altre 2 ore a 300°C al fine di ottenere la massima resistenza meccanica da parte dello stucco .
6. Applicare su superfici esenti da grassi , senza oli e perfettamente pulite .
7. Indossare sempre mascherina, guanti e occhiali protettivi durante la lavorazione del prodotto.
8. Utilizzare entro 6 mesi dalla data di consegna.
9. Peso netto Polvere : 454 g
10. Peso netto Binder : 175 g



**SITECER
SUPERIOR
CERAMICS**