

DURABOND 7032 Stucco metallico a base Acciaio inox per applicazioni fino a 1100°C

Stucco composito di Acciaio inossidabile AISI 316 a base ceramica per avere eccellenti caratteristiche di adesione e resistenza al calore.

Istruzioni d'uso :

1. Mescolare molto bene e a lungo il composto fino a ottenere consistenza cremosa.
2. Applicare e stendere su superfici pulite , perfettamente sgrassate e irruvidite.
3. Lo stucco Durabond 7032 non cola , non gocciola, non si restringe .
4. Lasciare essiccare per un minimo di 4 ore a temperatura ambiente.
5. Poi scaldare per almeno altre 4 ore a 80°C.
6. Infine scaldare per altre 2 ore a 190°C per avere il massimo della resa .

Sicuro, senza solventi infiammabili e inodore.

Da consumare a temperatura ambiente entro 3-6 mesi dalla consegna.

