

DURABOND 454B stucco epossidico a base Alluminio per applicazioni fino a 260°C

Istruzioni d'uso :

1. Mescolare molto bene e ripetutamente prima di estrarre i composti dal proprio fustino.
2. Unire e miscelare 100 parti di resina (PART A – RESIN) con 11 parti di induritore (PART B – HARDENER) calcolati in peso .
3. Stendere e lasciare essiccare per minimo 24 ore a temperatura ambiente (23°C).
4. Oppure in alternativa per velocizzare l'indurimento, si puo' scaldare per 2 ore a 100°C.
5. Successivamente scaldare per altre 2 ore a 125°C per migliorare la resistenza meccanica e la resistenza a corrosione del composto.
6. Applicare su superfici esenti da grassi , senza olii e perfettamente pulite .

Da utilizzarsi entro 6 mesi dalla data di consegna .



DURABOND 454B stucco epossidico a base Alluminio per applicazioni fino a 260°C

Istruzioni d'uso :

- Mescolare molto bene e ripetutamente prima di estrarre i composti dal proprio fustino.
- Unire e miscelare 100 parti di resina (PART A – RESIN) con 11 parti di induritore (PART B – HARDENER) calcolati in peso .
- Stendere e lasciare essiccare per minimo 24 ore a temperatura ambiente (23°C).
- Oppure in alternativa per velocizzare l'indurimento, si puo' scaldare per 2 ore a 100°C.
- Successivamente scaldare per altre 2 ore a 125°C per migliorare la resistenza meccanica e la resistenza a corrosione del composto.
- Applicare su superfici esenti da grassi , senza olii e perfettamente pulite .
- Da utilizzarsi entro 6 mesi dalla data di consegna .

