

DURABOND 7025**Adesivo e stucco metallico per applicazioni fino a 555°C****Istruzioni d'uso :**

1. Mischiare 100 parti di polvere (powder) con 50-55 parti di legante (binder) calcolate in peso.
2. Mischiare solamente il quantitativo che si pensa di utilizzare.
3. Mescolare molto bene e a lungo fino a ottenere un composto omogeneo cremoso.
4. Lasciare asciugare per minimo 24 ore a temperatura ambiente.
5. Dopo le prime 24 ore scaldare per almeno 2 ore a 110°C .
6. Per avere il massimo della resa meccanica scaldare ancora per altre 2 ore a 250/330°C.
7. **Indossare obbligatoriamente mascherine protettive per evitare di respirare le eventuali polveri che potrebbero causare irritazioni a naso e gola.**
8. Da utilizzarsi entro sei mesi dalla data di consegna.

**SITECER
SUPERIOR
CERAMICS**